

INDACOLOR®

ESMALTE SINTETICO INDACOLOR

NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN

Pintura alquídica monocomponente, de secado rápido.
Sistema de acabado brillante, destinado a resolver los problemas de las pinturas industriales.
Particularmente destinado para el pintado de grúas, estructuras industriales y hierro en general.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA

Clasificación AFNOR/ISO: T 30 003 FAMILIA 1 CLASE 4a
Envase del ligante prodosificado disponible en 25 Kg y en 5 Kg
Peso específico del color acabado:
- según color 1.35 / 1.45 g/cc
Viscosidad de la entrega 100-120 s. CF4 a 20°C.
Extracto seco en peso de la base: 70% +/-5.
Extracto seco en volumen listo para utilizar: 53% +/-5.

CAMPO DE APLICACIÓN

SOPORTES NUEVOS:

Previa imprimación VINÍLICA, EPOXI, POLIURETANO, ALQUIDICA (bajo reserva de pruebas de adherencia).
Aplicar según las instrucciones del proveedor.

PINTURAS ANTIGUAS:

Correctamente lijado y desengrasado.
Utilizar papel 280/400

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Local climatizado: 17 a 23°C
Higrometría: < 70%

APLICACIÓN

VISCOSIDAD % de disolvente: 100 KU a 20°C
APLICACIÓN PISTOLA DE PRESIÓN:
-Boquilla: 1.5mm
-Presión: 3 bars
-Nº de capas: 2
SECADO:
Aire: Cabina ventilada a 20°C
Fuera de polvo: 45 minutos
Seco manipulable: 2h.30'-3 horas
ESTUFA: desaconsejado
Espesor seco: 50 micras
Espesor húmedo: 100 micras



INDACOLOR[®]

OBSERVACIONES

Los mejores resultados del ESMALTE SINTÉTICO s/r., se obtienen tras el secado a temperatura ambiente durante 15 días.
No está aconsejado para pintar automóviles.

